

Panel de construcción wedi *Balco* | Mortero rápido de capa media

- Fraguado rápido
- Para un grosor de capa de hasta 20 mm
- Componentes del sistema



Descripción general del producto

Mortero de capa media con alto contenido de plástico, hidráulico y de fraguado rápido.

- bases de cemento, que deberán imprimarse previamente, en caso necesario (recomendación: imprimación profunda wedi 110)
- superficies alicatadas antiguas previamente imprimadas (recomendación: imprimación fosfatante y de contacto wedi 120)

Ámbitos de uso

Para la colocación y fijación de paneles de construcción wedi Balco. También es adecuado para la creación de un solado de caída.

Modo de utilización

En un recipiente limpio, mezclar 25 kg de polvo con unos 5,5 l de agua fresca removiendo de forma intensa y homogénea (con un agitador helicoidal) hasta conseguir un mortero flexible y sin grumos. Debe dejarse reposar la mezcla al menos 3 minutos. Transcurrido este tiempo, agítese bien de nuevo. A una temperatura normal, el mortero es trabajable durante aproximadamente 30 minutos. En primer lugar, aplicar una capa de contacto en la base de colocación. Seguidamente peinar el mortero con una llana mediana o de arco formando una capa del grosor deseado y de forma que se asegure la adherencia del panel de construcción wedi Balco por toda la superficie.

Características del producto

El mortero rápido de capa media para paneles de construcción wedi Balco es un mortero de capa media con un alto contenido de plástico, basado en un sistema de adhesivo hidráulico y de fraguado rápido para la colocación y fijación de paneles de construcción wedi Balco con un grosor de capa de 5 a 20 mm.

Advertencia sobre trabajos posteriores

Los paneles de construcción wedi Balco no deben colocarse si la temperatura de la base de colocación es inferior a 5 °C o superior a 30 °C.

Requisitos para la base de colocación

Todas las superficies del suelo deben ser rígidas, resistentes y no deformables. Deben estar libres de polvo, suciedad, componentes sueltos y antiadherentes, como aceite, grasa o capas de barniz y pintura.

El mortero de capa media para paneles de construcción wedi Balco se adhiere rápidamente en:

- bandas de soldadura bituminosas tratadas previamente con la imprimación especial para paneles de construcción wedi Balco

Atención: En caso de bases no absorbentes o poco absorbentes, el tiempo de fraguado del mortero cola es mayor.

A fin de garantizar la durabilidad de la capa adhesiva en exteriores altamente húmedos, debe asegurarse que esta se mantenga completamente seca aplicando medidas adecuadas de protección contra la intemperie.

Características técnicas

Relación de mezcla	aprox. 5,5 l de agua por 25 kg de polvo
Tiempo de trabajo	aprox. 30 minutos
Tiempo de abierto	aprox. 15 minutos (en función de la capacidad de absorción y la temperatura)
Tiempo de corrección	máximo 10 minutos (en función de la capacidad de absorción y la temperatura)
Transitabilidad	tras aprox. 5 horas

Rendimiento

con llana dentada de 10 mm	aprox. 3,5 kg/m ²
con llana dentada de 15 mm	aprox. 6,9 kg/m ²
con llana dentada de 20 mm	aprox. 8,5 kg/m ²
con llana dentada de 25 mm	aprox. 9,7 kg/m ²

Presentación

saco de papel de 25 kg

Almacenamiento

Hasta 6 meses en un lugar seco y en el envase original.

Precauciones

R38 Irrita la piel, R41 Riesgo de lesiones oculares graves, S2 Manténgase fuera del alcance de los niños, S22 No respirar el polvo, S24 Evítense el contacto con la piel, S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico, S36 Úsese indumentaria protectora adecuada, S37 Úsense guantes adecuados. Bajo contenido en cromato según TRGS 613. GISCODE ZP1